

Boletín Técnico

Producto:

ALCUPOL F-5511
(POLIOL ETER)

Descripción:

Líquido incoloro, empleado en la preparación de goma espuma flexible. Insoluble en agua. Soluble en alcoholes, éteres, cetonas, hidrocarburos aromáticos y disolventes halógenos.

Especificaciones Técnicas:

Acidez (mg/g)	0.08 máx.
Índice de Hidroxilo (mg/g)	(53-57)
Viscosidad a 25 °C (cP)	(460-520)
Humedad (%)	0.10 máx.
Color (Pt-Co)	50 máx.

Usos:

Empleado en la preparación y estabilización de goma espuma flexible.

Precauciones:

Poco tóxico. Inflamable, Evitar temperaturas elevadas y el contacto con agentes oxidantes.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener los recipientes cerrados, en un lugar fresco y bien ventilado. Los recipientes deben ser conectados a tierra cuando se hace el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática. Mantener alejado de materiales oxidantes.

Vida Útil: No vence